




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[6410-26-0](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:6410-26-0 基本信息

中文名:	颜料红21; 耐晒大红2R; 4-[(2-氯苯基)偶氮]-3-羟基-N-苯基-2-萘甲酰胺
英文名:	Pigment Red 21
别名:	4-[(2-Chlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide; 4-[(2-Chlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide; C. I. 12300

分子式: $C_{23}H_{16}ClN_3O_2$

分子量: 401.85

CAS登录号: 6410-26-0

EINECS登录号: 229-096-4

物理化学性质

密度: 1.31

CAS#6410-26-0化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 6410-26-0 查看](#)
 若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: 大红粉(6410-26-0)的用途:
 涂料工业重要红色颜料之一, 主要用于红色磁漆的着色, 也适用于皮革、胶乳制品、漆布、水彩和油画以及印泥、印油、墙粉、油墨、文教用品和化妆品的着色。本品用于油墨、油漆、皮革、文教用品的着色。
 只需轻轻,

制备方法:
 本品由苯胺重氮化, 与色酚AS偶合制得。

规格: GB 3675-88

外观 桃红色粉末

色光 与标准品近似

着色力/分 为标准品的100±5

水分含量/% ≤1.5

细度(通过80目筛后残余物含量)/% ≤5

吸油量/% 40±5

生产方法及其他: 水溶物含量/% ≤1.5

挥发物含量/%	≤1
耐热性/℃	130
耐晒性/级	6～7
耐酸性/级	5
耐碱性/级	5
石蜡渗性/级	5
油渗性/级	3
水渗性/级	3
乙醇渗性/级	4
只需轻轻，	

相关化学品信息

[4-羟基-7-\[\[\[5-羟基-6-\[\(2-甲氧基苯基\)偶氮\]-7-磺基-2-萘基\]氨基\]羰基\]氨基\]-3-\[\(2-甲基-4-磺苯基\)偶氮\]-2-萘磺酸三钠盐](#) [3-\(3-吡啶基\)-L-丙氨酸](#) [C. I. 酸性绿27](#) [1-\[2-\[\[2-\[\[2-\[\[2-\[\[3-\(二十烯基\)-2,5-二氧-1-吡咯烷基\]乙基\]氨基\]乙基\]氨基\]乙基\]氨基\]乙基\]-3-十八烯基-2,5-吡咯烷二酮](#) [6486-01-7](#) [64049-13-4](#) [64058-77-1](#) [3-甲基-6-硝基-1H-吡唑](#) [颜料红190](#) [头孢噻肟钠](#) [石脑油](#) [丙二醇与异苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、2,2-二甲基-1,3-丙二醇和4,4'-异亚丙基双环己基醇的聚合物](#) [4-庚基-N-苯基苯胺](#) [6-\[\[2-氨基-4-\[\(2-羟乙基\)氨基\]苯基\]偶氮\]-3-\[\[4-\[\[4-\[\[7-\[\(2-氨基\)-4-\[\(2-羟乙基\)氨基\]苯基\]偶氮\]-1-羟基-3-磺基-2-萘基\]偶氮\]苯基\]氨基\]-3-磺苯](#) [2,4-二硝基苯乙酸](#) [甲基戊炔醇](#) [烯唑醇](#) [钼酸铵](#)