




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[9011-06-7](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:9011-06-7 基本信息

1,1-二氯乙烯与氯乙烯的聚合物;
 中文名: 氯乙烯与偏氯乙烯的聚合物;
 氯乳液
 英文名: Ethene, 1,1-dichloro-, polymer with chloroethene

1,1-Dichloroethene, chloroethene polymer;
 1,1-Dichloroethene, polymer with chloroethene;
 别名: 1,1-dichloro-ethylen polymer with chloroethylene;
 1,1-dichloroethene polymer with chloroethene;
 chloroethylene-1,1-dichloroethylene polymer

分子式: $(C_2H_3Cl.C_2H_2Cl_2)_x$

CAS登录号: 9011-06-7

物理化学性质

熔点: 64℃

安全信息

安全说明: S61: 避免排放到环境中。参考专门的说明 / 安全数据表。

CAS#9011-06-7化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

百利威科技有限公司 专业从事9011-06-7及其他化工产品的生产销售 400-666-7788
 供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 9011-06-7](#) 查看
 若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用: [氯乙烯-偏氯乙烯共聚物](#)的用途:
 是地下工程、洞库防潮涂料, 内外墙和地面涂料的主要原料。

生产方法及其他: 氯乙烯-偏氯乙烯共聚物的制法:
 做薄膜、纤维用的共聚物, 偏氯乙烯含量为80%~95%, 多采用悬浮法生产; 做涂料、胶黏剂用的共聚物, 偏氯乙烯含量为20%以下, 多采用乳液法生产。与氯乙烯均聚物的生产方法相同。

相关化学品信息

[聚氧乙烯山梨糖醇酐单棕榈酸酯](#) [2-乙基-2-\(羟甲基\)-1,3-丙二醇与1,3-二异氰酸根合甲基苯和α-氢-ω-羟基-聚\[氧\(甲基-1,2-亚乙基\)\]的聚合物](#) [9010-77-9](#) [90283-02-6](#) [9026-97-5](#) [\[3-\[\[\[5-\[\(2-氯-4-硝基苯基\)偶氮\]-2-羟苯基\]亚甲基\]氨基\]-4-羟苯基磺酰胺\]](#) [\[2-\[\(4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基\)偶氮\]-5-磺基苯甲酸基\]](#) [904316-40-1](#) [马来酸酐改性的聚乙烯](#) [9010-69-9](#) [N-\(2-氨基乙基\)-N-\(2-羟乙基\)甘氨酸-N-椰子酰衍生物单钠盐类](#) [乙烯基苯磺酸的均聚物锂盐](#) [甲壳质酶](#) [90680-49-2](#) [1-溴化萘](#) [新绿原酸](#) [碳酸铯](#) [环戊酮](#) [无水氯化锂](#) 643